




tesa® 60400

Produktové Informace



tesa® 60400 – Bio & Strong

Produktbeskrivning

tesa® 60400 je bio balicí páska vhodná pro balení středně těžkých kartonů (15#30 kg). Nosič je vyroben z polylaktidové kyseliny, známé též jako PLA. PLA je 100% vyrobená z obnovitelných surovin (kukuřičný škrob, tapiokový kořen, cukrová třtina). Lepidlo tvoří syntetická guma s přídavkem přírodní pryskyřice. Díky optimální volbě surovin a vynikajícímu provedení se tesa® 60400 vyrábí s obsahem biouhlíku 98 %, což znamená menší uhlíkovou stopu.

Udržitelné vlastnosti

- Celkový obsah biouhlíku 98 %
- Oficiální certifikace od DIN-CERTCO a TÜV AUSTRIA (v obou případech nejvyšší hodnocení)
- Nižší emise CO2 v porovnání s jinými standardními balicími páskami
- Výrobní proces bez rozpouštědel

Jeden krok vpřed

Tato značka je naším pokusem pomoci vám snadněji určit udržitelnější výrobky. Přečtěte si o ní více:
<https://www.tesa.com/product-sustainability>

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikace

- Vhodná pro balení středně těžkých kartonů (15#30 kg)
- Vhodná pro ruční i automatické odvíječe
- Balení, spojování a uzavírání



tesa® 60400

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|
| • Celkový udržitelný obsah produktu
Total bio-based carbon content
excl. liners (acc. ASTM D6866) | 98 % | • Druh lepidla | přírodní kaučuk |
| • Materiál nosiče | Poly lactide (PLA) | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------|-------|
| • Možnost potisku | velmi dobré | • Automatická aplikace | ano |
| • Protažení do přetržení | 185 % | • Hand tearability | dobré |
| • Síla přetržení | 30 N/cm | • Ruční aplikace | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|

Další informace

Pásku tesa® 60400 lze potisknout všemi typy inkoustu

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.